

KIT DE ACABADO DE CHUKUM

Masilla de Chukum (saco) + Agua de Chukum (bidon)
**Se venden y aplican juntos*



PRESENTACION DEL KIT

- Masilla de Chukum: saco de 20 kg
- Agua de Chukum: bidon de 20 L (100% pura)
- Proporcion de kit recomendada: 4 sacos de Masilla (80 kg) + 1 bidon de Agua (20 L), siguiendo la mezcla base de 1 saco : 5 litros

COMPOSICION QUIMICA

- Masilla de Chukum:**
Aleacion de cemento blanco con carbonato de calcio de la region.
- Agua de Chukum:**
Compuesto liquido de tonalidad oscura extraido de la corteza o resina de "Harvadia albicans" (chukum), proveniente del sureste de la region; presenta diversos metabolitos en su estructura.

PROPIEDADES FISICAS

- Masilla de Chukum:**
Aleacion de cemento con carbonato de calcio de la region; tonalidad cafe claro.
- Agua de Chukum:**
Liquido de tonalidad oscura obtenido de la corteza o resina de la planta "Harvadia albicans"

RENDIMIENTO

- Proporcion base de mezcla: para la elaboracion de la pasta final de chukum se necesitan 5 litros de Agua de Chukum + 1 saco de Masilla de Chukum (20 kg)
- Rendimiento de esa proporcion (5 L + 1 saco): aproximadamente 3 a 4 m² de acabado
- Por presentacion: 1 saco de Masilla = 3 a 4 m² - 1 bidon de Agua (20 L) = 14 a 16 m² (equivalente a 4 mezclas de la proporcion base)
- El rendimiento real puede variar segun la maniobrabilidad y el uso del producto.

INSTRUCCIONES DE USO (KIT)

- Verificar que el muro este en estado rustico (con emparche previo), libre de polvo, pintura y residuos.
- Humedecer la superficie hasta el momento de aplicar la pasta de chukum.
- Aplicar adhesivo para mortero en proporcion 5:1 sobre el muro y esperar unos minutos.
- En una cubeta de aproximadamente 20 L, mezclar 1 saco de Masilla de Chukum + 5 litros de Agua de Chukum con un batidor, hasta obtener una mezcla perfectamente homogenea (la pasta de chukum)
 - Si se usan pigmentos naturales Yiits Che, anadir aprox. 1/4 de costal de pigmento a la mezcla anterior.
 - Para mayor adherencia, puede anadirse hasta 100 ml de adhesivo de mortero a la mezcla.
- Aplicar el acabado con un espesor de 3 a 4 mm; dejar secar y aplicar una segunda mano, brunendo con llana.
- Dejar reposar 24 h y curar la superficie con agua.

RECOMENDACIONES Y RESGUARDO

Mezclar aditivo de concreto para una mejor adherencia y aplicar la pasta de manera uniforme para lograr un color y tonalidad uniformes.

Mantener ambos productos en un espacio cerrado, lejos de la exposicion al agua, y los sacos a 10 cm sobre el nivel del suelo.

Al maniobrar los costales, tomar precauciones para evitar danar el empaque.

Una vez abierto cualquiera de los dos productos, procurar usarlo en un plazo no mayor a una semana.

En muros de fachada, areas comunes, salas, banos, etc., sellar con barniz acrilico (mate o brillante). En piscinas no es necesario sellar.